

POLYTROL®

Oživení a impregnace



Restaurátor plastů, laminátu, keramiky a kovu

POPIS VÝROBKU:

POLYTROL® je hluboce penetrující olej, který neobsahuje silikony. Jednoduchým a lehkým způsobem obnovuje původní a finální barvu na vybledlém povrchu jako je plast, sklolaminát, kov a další povrchy. POLYTROL® usychá v pevný, dlouhotrvající, pružný nátěr, který hluboce proniká i do nejmenších pórů na povrchu který je ošetřován, znovu navlhčuje pigmenty tak, že obnovuje barvu a lesk, který se ztratil v důsledku vystavení slunečnímu záření, dešti a znečištění. Neopracovaným kovům POLYTROL® navrácí lesk a chrání je proti korozi.

VLASTNOSTI:

- > Navrací barvu a vzhled matným a vybledlým povrchům.
- > Oživuje a zvýrazňuje barvu vybledlého mramoru, náhrobků, břidlicových tašek atd.
- > Odstraňuje potřebu vosků a leštidel, které zůstávají na povrchu a rychle vyschnou.
- > Obnovuje a chrání lesk leštěných kovů.
- > Omlazuje nevýrazné malby vybledlé díky působení počasí.
- > Chrání proti korozi.
- > Jednoduché použití – jednoduchá údržba.

ZÁKLADNÍ POUŽITÍ:

- > Lze použít na vodorovné a svislé povrchy.
- > Sklolaminát, plast, nátěr, tašky atd.
- > Kovy - chrom, měď, bronz, nerezová ocel, hliník atd.
- > Automobilové nárazníky, lodě, zahradní nábytek, žaluzie atd.

NANÁŠECÍ POMŮCKY:

- > Štětec.
- > Hadřík.
- > Jemná drátěná vlna (stupeň 000).

VYDATNOST:

- > 18m²/l
- > Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Vzhled: průhledný.

Barva: jantarová.

Forma: alkydová pryskyřice.

Skupenství: kapalina.

Typ rozpouštědla: rozpouštědlo.

Viskozita: kapalina.

Měrná hmotnost při 20°C: 0.857 ± 0.05.

Obsah pevných částic: 33% ± 2

Hořlavost: není klasifikován jako hořlavina.

Bod vzplanutí: >60°C

Skladovatelnost: 2 roky v originálním neotevřeném balení.

Velikost balení: 0.5l, 1l.

Doba schnutí: 24 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti

VOC - Obsah těkavých organických sloučenin: mimo rozsah.

OMEZENÍ:

- > POLYTROL® nepoužívejte na bílé povrchy.

ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽITÍ:

- > Zakryjte všechny plochy, které nemají být natřeny.
- > Nenášejte na přímém slunci nebo na horké povrchy.
- > Aplikovat při teplotě +5°C až +35°C.
- > Nenechte přebytek produktů POLYTROL® zaschnout a vytvořit na povrchu film.

● PŘÍPRAVA POVRCHU:

Povrchy musí být zcela čisté, suché a zbavené nečistot, mastnoty, špíny a plísní. Všechny vosky, leštidla, silikony atd. musí být zcela a řádně odstraněny. Plísně ošetřit roztokem 50/50 bělidlo/voda. Vydrhnout povrch roztokem, nechat působit 10-15 minut a důkladně opláchnout.

> **Plast, gelový nátěr, tašky, natřené povrchy atd.**

Povrch očistěte teplou mýdlovou vodou nebo produktem NET-TROL®. Řádně opláchněte a nechte vyschnout minimálně 24 hodin v závislosti na povrchu.

> **Kámen, cihly atd.**

Povrch vyčistěte produktem NET-TROL®. Řádně opláchněte a nechte vyschnout minimálně 24 hodin v závislosti na povrchu.

> **Kov**

Povrch očistěte teplou mýdlovou vodou a řádně opláchněte nebo očistěte adekvátním rozpouštědlem (dle pokynů výrobce). Nechte vyschnout minimálně 24 hodin.

● APLIKACE:

Vždy pracujte v oblastech, které lze dokončit do 10-20 minut. Aplikujte dostatek produktu POLYTROL® a ujistěte se, že je rovnoměrně rozetřen na celém povrchu. Pokud povrch absorbuje produkt POLYTROL® nerovnoměrně, tzn. vznikají na povrchu matné a lesklé skvrny rozetřete nadbytek oleje z lesklých míst na místa matná. Přebytečný POLYTROL® setřete papírovou utěrkou nebo hadříkem bez žmolků dříve než se stane lepkavým. Chcete-li dosáhnout lesklejšího povrchu, můžete povrch jemně vyleštit hadříkem bez žmolků.

> **Plast, gelový nátěr, tašky, natřené povrchy atd.**

Aplikujte dostatek produktu POLYTROL® rovnoměrně štětcem nebo hadrou. Nechte působit 10-20 minut. Přebytečný POLYTROL® setřete papírovou utěrkou nebo hadříkem bez žmolků. Nechte zaschnout. Chcete-li dosáhnout lesklejšího povrchu, můžete povrch jemně vyleštit hadříkem bez žmolků.

> **Kámen, cihly atd.**

Aplikujte dostatek produktu POLYTROL® rovnoměrně štětcem nebo hadrou. Nechte působit 10-20 minut. Přebytečný POLYTROL® setřete papírovou utěrkou nebo hadříkem bez žmolků. Nechte zaschnout.

>>

● KONTAKT:

AMNES - Zuzana Penkalová
Sadová 301/44a, 746 01 Opava
Tel.: +420 774 603 092
E-mail: info@owatrol.cz
www.owatrol.cz

> **Kov**

Aplikujte dostatek produktu POLYTROL® jemnou drátěnou vlnou (stupeň 000) nasáklou produktem POLYTROL® jemným třením. Nechte působit 10-20 minut. Přebytečný POLYTROL® setřete papírovou utěrkou nebo hadříkem bez žmolků. Nechte zaschnout.

Poznámka: POLYTROL® není povrchový nátěr. Jeho místo je v povrchu, ne na něm. Přebytečný POLYTROL®, který zaschne na povrchu, lze odstranit přípravkem DILUNETT®.

● ÚDRŽBA:

Údržba nastává v momentě, kdy ošetřený povrch vykazuje známky blednutí. Pro obecné znovu ošetření následovat pokyny v sekcích „Příprava povrchů“ a „Aplikace“.

● ČIŠTĚNÍ:

Očistit všechny nezaschlé pomůcky a vybavení v lakovém benzínu.

Poznámka:

POLYTROL® je nehořlavý, nicméně hadry, ocelová vlna atd. nasáklé produktem POLYTROL® se mohou při nesprávné likvidaci samovolně vznítit, pokud nejsou řádně zlikvidovány. Hadry, ocelová vlna atd. musí být po použití namočený ve vodě nebo umístěny do utěsněné, vodou naplněné nádoby, dříve než budou vyhozeny s domovním odpadem. Před likvidací hadry mohou být rozloženy a sušeny na vzduchu.

● SKLADOVÁNÍ:

- > Chránit před mrazem a vysokými teplotami.
- > Zbytek produktů POLYTROL® by měl být přemístěn do menší, utěsněné a uzavřené kovové nebo skleněné nádoby.

● OBECNÉ INFORMACE:

Správnost údajů obsažených v tomto technickém listu byla pečlivě zkontrolována. **OWATROL INTERNATIONAL** není schopen garantovat výsledky, jelikož nemá pod kontrolou podmínky, za kterých byly naše výrobky použity. Pro další rady a informace, prosím, kontaktujte naše technické oddělení e-mailem na info@owatrol.cz. Výše uvedené informace jsou platné k datu vystavení. Všechny ostatní OWATROL výrobky zmíněné v tomto dokumentu by měly být použity dle pokynů uvedených na etiketě a v technickém listu.

● BEZPEČNOST:

Uchovat mimo dosah dětí. S odkazem na text na štítku a bezpečnostní listy, které jsou dispozici na info@owatrol.cz.

● Datum vystavení:

Duben 2016